

S 800

ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σε πλαστικές φύσιγγες των 0,28 Lt και λουκάνικα 0,6 Lt.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Λευκό, Μαύρο.

Δεν βάφεται.

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❖ Ικανότητα πρόσφυσης στα περισσότερα υλικά χωρίς την απαίτηση εφαρμογής PRIMER
- ❖ Ελαστική συμπεριφορά
- ❖ Άριστη αντοχή σε γήρανση
- ❖ Άριστη αντοχή σε νερό
- ❖ Εύκολος χειρισμός
- ❖ Δεν διαβρώνει τα μέταλλα
- ❖ Κατάλληλο για αλκαλικά υποστρώματα όπως μπετόν, τσιμέντο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ❖ Θερμοκρασία εφαρμογής : από +5 °C έως +40 °C.
- ❖ Πυκνότητα : 1,35 g/cm³.
- ❖ Ταχύτητα εξώθησης από τη φύσιγγα στους 23 °C, άνοιγμα ρύγχους 3 mm, πίεση 0,63 N/mm² : 35 ml/min.
- ❖ Χρόνος σχηματισμού υμενίου: 15' - 25' (ανάλογα με τις θερμοϋγρασιακές συνθήκες).
- ❖ Ταχύτητα ωρίμανσης : 3 χιλ/ημέρα.
- ❖ Σκληρότητα, Shore A: 35±2
- ❖ Αντοχή σε θερμοκρασιακές μεταβολές : -40 °C έως +150 °C.
- ❖ Τάση στο όριο θραύσης (DIN 53504) : 1,3 N/mm²
- ❖ Τάση σε 100% επιμήκυνση (DIN 53504) : 0,30 N/mm²
- ❖ Επιμήκυνση στο όριο αποκοπής του δοκιμίου (%) (DIN 53504) : 300%.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η αρμόκολλα S 800 είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.α. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες,

ανοξειδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.α. **Η S-800 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για τη σφράγιση των τριχοειδών που δημιουργούνται στα φάλτσα των κουφωμάτων.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Το υλικό τοποθετείται με τη βοήθεια χειροπίστολου ή αεροπίστολου, αφού κοπεί η φύσιγγα στα κατάλληλα σημεία. Το κλειστό στόμιο της φύσιγγας κόβεται στο σημείο που τελειώνουν οι βόλτες. Βιδώνεται το ακροφύσιο και κόβεται (κατά προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο ροής του υλικού.

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

Το λουκάνικο 0,6 Lt τοποθετείται στον θάλαμο του ειδικού χειροπίστολου ή αεροπίστολου και κόβεται εγκαρσίως στη θέση του κλιπαρίσματος. Βιδώνεται το ακροφύσιο και κόβεται (κατά προτίμηση λοξά) στην επιθυμητή διάμετρο ροής του υλικού. Η τοποθέτηση γίνεται σε επιφάνειες στεγνές και καθαρές (απαλλαγμένες από λάδια, βρωμιές, σκόνες, κλπ.). Συνιστάται η χρήση αυτοκόλλητης χαρτοταινίας (MASKING TAPE) και από τις δύο πλευρές του αρμού εφαρμογής, για την αποφυγή λερωμάτων. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του υλικού στον αρμό διαμορφώνεται η επιφάνειά του με σπάτουλα ή με το δάκτυλο.

Περιορισμοί : Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3-4 χιλιοστά, ούτε μεγαλύτερο από 30-40 χιλιοστά.

Προφυλάξεις : Πρέπει να αποφεύγεται τελείως η επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που έλθει το υλικό σε επαφή με τα μάτια, συνιστάται ξέπλυμα με άφθονο νερό. Κρατήστε το υλικό μακριά από τα παιδιά.

Χρόνος εναποθήκευσης :

Τουλάχιστον 12 μήνες σε δροσερό (κάτω από 25οC) και ξηρό χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν φυλλάδιο δίνονται καλή τη πίστη με βάση τη μέχρι τώρα γνώση και εμπειρία μας. Αποτελούν απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές ιδίως αναφορικά με ζημιές τρίτων προσώπων που μπορούν να προκύψουν μέσω της χρήσης των προϊόντων μας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις επιβεβλημένες δοκιμές πριν τη χρήση, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για μια δεδομένη εφαρμογή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την συμβατότητα των προϊόντων με τις τοπικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και για τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών εφ' όσον αυτά απαιτούνται. Οι χρήστες πρέπει επίσης να ελέγχουν ότι έχουν στην κατοχή τους την τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, ενώ η εταιρεία ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ βρίσκεται πάντα στη διάθεση τους για την παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας.